INSPECCIONES C.A.

TO:		ATTN:	
VSL:		DATE:	
CARGO:	GREEN DELAYED PETROLEUM COKE	PORT:	

CARGO QUALITY REPORT

TEST RESULTS	LOT 1	LOT 2	LOT 3	LOT 4	LOT 5	LOT 6	AVER.
TOTAL MOISTURE, AR %	7.43	6.47	7.75	7.55	10.36	10.37	8.29
ASH. D%	0.37	0.47	0.52	0.55	0.82	0.77	0.59
ASH, AR %	0.34	0.44	0.48	0.55	0.74	0.69	0.54
VOLATILE, D-%	11.98	12.10	12.32	11.95	12.04	12.47	12.14
VOLATILE, AR-%	11.09	11.32	11.37	11.05	10.79	11.18	11.13
GCV, D BTU/LB	15.232	15.203	15.222	15.151	15.312	15.263	15.230
GCV, AR BTU/LB	14.100	14.219	14.042	14.007	13.726	13.680	13.967
GCV, D KCAL/KG	8.462	8.446	8.457	8.417	8.507	8.479	8.461
GCV, AR KCAL/KG	7.833	7.90	7.802	7.782	7.626	7.600	7.760
GCV, D MJ/KG	35.42	35.36	35.40	35.23	35.61	35.50	35.42
GCV, AR MJ/KG	32.79	33.07	32.66	32.57	31.92	31.82	32.48
GCV, MAF-BTU/LB	15.289	15.275	15.302	15.241	15.439	15.381	15.320
SULPHUR CARBON, D%	4.87	4.86	4.83	4.83	4.82	4.81	4.84
SULPHUR CARBON AR %	4.51	4.55	4.46	4.47	4.32	4.31	4.44
FIXED CARBON, D %	87.65	87.43	87.16	87.46	87.14	86.76	87.27
FIXED CARBON, AR %	81.14	81.77	80.41	80.86	78.11	77.76	80.04
H.G.I.	62	63	61	64	63	62	63
H.G.I. MOISTURE, AR &	1.5	1.4	1.6	1.4	2.8	2.9	1.9
LBS/SO2 MM BTU	6.39	6.39	6.35	6.38	6.30	6.30	6.36

SIZING ANALISYS –STANDARS: ASTM

50> MM							3.4
+25 MM							15.0
+12.5 MM							23.4
+6.3 MM							20.3
<6.3 MM							37.9
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0